

	<p>VERNIS LAMBRIS-FRISETTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formule gélifiée ▪ Polyuréthane monocomposant ▪ Intérieur et extérieur abrité <p>Rendement au m² /l pour 2 couches : 5m² sapin, pin ; 6m² chêne, châtaignier</p>
---	---

PRESENTATION :
 Existe en 2,5 litres.
 1 aspect : incolore satiné.
 Produit inflammable.
 Conservation illimitée si le produit n'est pas en contact avec l'air.
 Ne craint pas le gel.
 Point éclair : + 40°C

CLASSIFICATION AFNOR :
 Famille 1- Classe 4a.

CARACTERISTIQUES PHYSICO.CHIMIQUES :
 Résistance à l'abrasion: 90 mg.
 Test AFNOR 30015 (Taber Abraser).
 Dureté Persoz 300 secondes - film de 50 microns
 Test AFNOR 30016 (Pendule de Persoz)
 Résistance aux chocs: supérieure à 50 cm. Test CTB (mouton de 1 Kg)
 Extrait sec 42 %.
 Densité: 0.89
 Application très facile. Ponçage excellent

ESSAIS DE RESISTANCE AUX PRODUITS MENAGERS :

Huiles, beurre, corps gras	pas d'effet
Apéritif, alcools	pas d'effet
Encre	pas d'effet
Vinaigre	pas d'effet
Eau	pas d'effet
Sirops	pas d'effet
Eau de javel pure	coloration du film

RENDEMENT MOYEN EN M2 PAR LITRE :

	1ère couche	2ème couche	Rendement Moyen au litre en 2 couches
Essences dures : chêne, hêtre, châtaignier	12m ²	12m ²	6m ²
Essences résineuses : sapin, pin...	9m ²	11m ²	5m ²

MODE D'EMPLOI :
Préparation du support
 Celui-ci doit être :
 Propre et débarrassé de toutes traces de corps gras, encaustiques, siccatifs, vernis.,
 Sec moins de 10% d'humidité relative
 Poncé
Application
 Au pinceau.
 Appliquer une première couche.
 Laisser sécher.
 Egrener et passer la deuxième couche.
 Appliquer entre 10°C et 25°C
Nettoyage du matériel d'application
 White spirit.

SECHAGE :

	A 20°C	A 8°C
Hors poussière	30'	2 H
Sec ponçable	8 H	12 H
Totalement sec	24 H	36 H

TRAITEMENT DU BOIS AVANT VERNISSAGE :

Sur les bois à traiter contre les insectes ou le bleuissement, appliquer l'IMPRESSION CURATIVE XCC PLASTOR. Laisser sécher et vernir ensuite avec le VERNIS GEL LAMBRIS-FRISETTE PLASTOR.

COMPATIBILITE :

Le VERNIS GEL LAMBRIS-FRISETTE PLASTOR peut s'appliquer sur une teinte ou une lasure.